

WE CONNECT



MULTISEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen

- Afdichtingskit voor beglazing en overige afdichtingen, etc..
- Perfect overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Rek tot breuk van 420%.
- Zeer goed bestand tegen UV
- Isocyanaat-, Oplosmiddel- en siliconenvrij.

Omschrijving

MultiSeal is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van MS-Polymeren. Het product is uitermate geschikt voor beglazingsvoegen en afdichtingstoepassingen. Door zijn gemakkelijke verwerking in combinatie met het feit dat hij hecht op licht vochtige ondergronden, biedt de MultiSeal de helpende hand in vele situaties. De MultiSeal zal nagenoeg geen ondergronden aantasten omdat hij vrij is van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen. Tevens is het product uitstekend overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven. MultiSeal is zeer goed bestand tegen UV, vocht en weersinvloeden.

Productinformatie

Artikelnummer

102300 (Wit)

102301 (Zwart)

Verpakking

Koker 290 ML

Koker 290 ML

Verpakkingseenheid

Per Doos (24 Stuks)

Per Doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	MS-Polymeer
Dichtheid	1530 kg/m ³
Doorharding in 24 uur	2-3 mm
Huidvorming	Ca. 10 min
100% Modules (MPa)	0,61
Max. Toelaatbare Vervorming	25%
Rek tot breuk	420%
Hardheid Shore A	29°
Treksterkte (MPa)	1,1 N/mm ²
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C

Praktische informatie

Applicatie

Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen in de gewenste voeg.

Overschilderbaarheid

Uitstekend (vooraf testen) met de meeste watergedragen en synthetische verven. Voor het beste resultaat binnen enkele dagen overschilderen. In verband met de grote diversiteit in soorten verftypen en verfsystemen, verdient het de aanbeveling vooraf te testen en/of te overleggen met de leverancier van de verf.

Voegdimensies

Minimale voegbreedte :	4 mm
Maximale voegbreedte:	20 mm
Voegdiepte:	(voegbreedte : 3) + 6 mm. (alleen bij voegen breder dan 10 mm)

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. De ondergrond reinigen met de UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Reiniging materialen

UniSolve Spray.

Reiniging handen

Power & Care Soap, Apply Soap NF of Power & Care Wipes.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +25°C.